

# METYLAN DIRECT

## Klej do tapet flizelinowych

Klej do tapet z wysokowartościowej metylocelulozy z dodatkiem sztucznych żywic oraz substancji obniżającej pryskanie kleju podczas nanoszenia wałkiem malarskim

### WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ łatwy w stosowaniu
- ▶ z dodatkiem żywic sztucznych
- ▶ łatwość korygowania
- ▶ o bardzo dobrej przyczepności początkowej
- ▶ możliwość nanoszenia wałkiem malarskim
- ▶ gotowy do użycia po 3-5 minutach

### ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do klejenia tapet z flizeliny lub na flizelinie (włókninie). Tapety flizelinowe nie odkształcają się (nie kurczą i nie rozciągają się podczas przyklejania). Umożliwiają szybkie i łatwe tapetowanie, bez uprzedniego zmiękczenia tapety. Formuła kleju ułatwiająca nanoszenie kleju wałkiem bezpośrednio na ścianę bez prysnięć i chlapania. Umożliwia łatwe usuwanie starych tapet na sucho.

### PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą. Po upływie 3 minut jeszcze raz silnie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Stare tapety usunąć używając Metylan Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan normal, rozpuszczonym w wodzie w proporcji 1:80 lub Metylan direct w proporcji 1:40.

### TAPETOWANIE

Wymieszany klej Metylan direct nanieść równomiernie bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka. Zaczynając od strony okna tapetę przykleić bezpośrednio z rolki do posmarowanej klejem ściany. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru. Następnie tapetę rozwinąć



do dołu, przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące się na przedniej powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie gąbką i czystą wodą lub zetrzeć.

Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczy pociągnąć za górny brzeg tapety i oderwać ją na sucho.

Metylan direct można także nanieść tradycyjnie na spodnią stronę tapety i od razu przykleić ją do ściany.

### ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

**SKŁADOWANIE**

Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

**Chronić przed mrozem!**

**OPAKOWANIA**

Opakowanie: 200 g.

**DANE TECHNICZNE**

Baza: wysokowartościowa metyloceluloza z dodatkiem żywic sztucznych

Wygląd roztworu: gęsty, mlecznobiały

Ciężar nasypowy: 460-530 g/litr

Czas rozpuszczania: w ciągu 3-5 minut w zimnej wodzie

pH roztworu: lekko zasadowy (pH = 8-9)

Wydajność: 18-22 m<sup>2</sup>

Orientacyjne zużycie:

Zastosowanie	Proporcje	Zawartość opakowania		
		na l wody	na m <sup>2</sup>	na ilość rolek*
Gruntowanie	1:40	8	60-80	-
Tapety flizelinowe gładkie	1:20	4	20-22	4
Tapety flizelinowe gładkie	1:17,5	3,5	18-20	4

\* Eurorolka (10,05/0,53 m)