

NORMAL

Klej do tapet

Z czystej metylocelulozy, odporny na działania wapna

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ z czystej metylocelulozy
- ▶ łatwy w stosowaniu
- ▶ duża przyczepność
- ▶ nadaje się do gruntowania powierzchni przed tapetowaniem
- ▶ wydajny

ZASTOSOWANIE

Do klejenia cienkich i grubych tapet papierowych oraz do gruntowania powierzchni przed tapetowaniem.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając przez około 1 minutę (proporcja według tabeli). Podczas wsypania opakowanie trzymać tuż nad wodą, aby zminimalizować tworzenie się pyłu. Po upływie 2-3 minut ponownie zamieszać. Odczekać 15 minut i jeszcze raz energicznie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Stare tapety usunąć używając Metylan – Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan normal, rozpuszczonym w wodzie w proporcji 1:80.

TAPETOWANIE

Klej rozprowadzić równomiernie szerokim pędzlem po spodniej powierzchni tapety, najpierw wzdłuż brytu, a potem w poprzek, aż do brzegów. Ilość kleju dopasowujemy do możliwości chłonnych tapety (lekkie tapety – lżej, ciężkie tapety – bardziej obficie).

Pokryte klejem bryty składamy w połowie, klejem do środka i zwijamy. Po wykonaniu tej czynności odkładamy bryt na około 10 minut (w zależności od rodzaju materiału), aby jego warstwa uległa równomiernemu nasiąknięciu. Tapety ciężkie



dwukrotnie pokryć klejem i pozostawić na dłuższy czas do namięknienia.

Klejenie tapety zaczynamy od strony okna. Chwytając za górne naroża brytu pozwalamy, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru.

Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć gąbką i czystą wodą. Narzędzia myć zimną lub ciepłą wodą. Należy stosować zalecenia producenta tapet.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 125 g.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Baza: | wysokowartościowa metyloceluloza |
| Wygląd: | gęsty, przezroczysty, kleisty roztwór |
| Ciężar nasypowy: | 240-300 g/litr |
| Czas rozpuszczania: | około 20 minut w zimnej wodzie |
| pH roztworu: | pH 7 – roztwór chemicznie obojętny |
| Zużycie: | 30-50 m ² |

Orientacyjne zużycie:

| Zastosowanie | Proporcje | Zawartość opakowania | | |
|------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | na l wody | na m ² | na ilość rolek |
| Gruntowanie | 1:80 | 10 | 100 | - |
| Tapety cienkie | 1:70 | 8,75 | 50 | 10 |
| Tapety zwykła | 1:60 | 7,5 | 40 | 8 |
| Tapety „raufaza” | 1:50 | 6,25 | 30 | 6 |